

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **ACRÍLICO AL AGUA MATE**

**Código - 4940100**

### **DESCRIPCIÓN**

Esmalte al agua satinado, de gran cubrición y excelente nivelación. Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado y bajo olor.

Con una excelente nivelación y secado rápido. No contribuye al fuego.

### **EMPLEO: INTERIOR**

Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Mate
Color .....	Blanco - Negro
Viscosidad .....	Mínimo 40 P S/FR1007
Densidad .....	1,34 +/- 0.05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al tacto: 1 hora Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: 8 días
Rendimiento .....	10 m <sup>2</sup> / litro / mano
Diluyente.....	Agua
Contenido en COV .....	Máximo: 130 g/l
Inflamable .....	No inflamable

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

#### **MADERA**

No utilizar en maderas agrietadas o fisuradas. La superficie debe estar limpia y completamente seca. Sin grasa, lijada, libre de polvo y agentes extraños. Su contenido en humedad no debe exceder del 15%. En interior imprimir y lijar superficialmente antes de aplicar el esmalte.

#### **HIERRO Y ACERO**

Exento de grasa, óxido, residuos y agentes extraños, previamente imprimada con



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

antioxidante adecuado.

#### ALUMINIO Y GALVANIZADO

Si las superficies galvanizadas en caliente han sido expuestas a la atmósfera, éstas forman corrosión del zinc (herrumbre blanquecina) y los contaminantes pueden acumularse, por lo que deben eliminarse mediante el lavado con agua dulce y limpia que contenga detergentes y mediante el empleo de fibras sintéticas que contengan abrasivo, seguido de una limpieza intensa con agua caliente. Alternativamente, puede ser adecuado el empleo de agua caliente, agua presurizada, la limpieza con vapor, el chorreado de barrido o la limpieza con herramientas manuales o mecánicas. Completamente seca la superficie dar una mano con imprimación todoterreno.

#### SUPERFICIES PINTADAS

Si la pintura se encuentra en buen estado pintar directamente, previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Realizar siempre esta operación para evitar tensiones, problemas de cuarteo y falta de adherencia. Si la pintura se encuentra en mal estado eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

### **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha, pistola, o rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien el esmalte. Aplicar en capas finas para favorecer el secado interno. En exteriores aplicar como mínimo dos manos de esmalte.

Remover el contenido del envase hasta su total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.

No aplicar sobre soportes con T<sup>a</sup> inferior a 5°C, ni excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%. NO aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

### **TEÑIDO**

Colorante al agua o con Colorante Universal en proporciones no superiores al 2%.

### **LIMPIEZA**

Agua jabonosa

### **REPINTADO**

El mismo producto.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1<sup>a</sup>, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

## **PRESENTACIÓN**

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0.375 / 0.750 y 4 litros.

**Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41