

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **ARCO CLOROCAUCHO**

**Código - 5337 \_**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura formulada con resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, para proteger superficies metálicas y de albañilería.

### **EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR**

Debido a su alta resistencia a ácidos y álcalis está especialmente indicada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales.

Señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc.

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltas bituminosos.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Satinado
Color .....	Blanco, verde frontón y rojo tenis
Viscosidad de la mezcla .....	Mínimo 90" S/FR1002
Densidad de la mezcla .....	1,40 a 1,50 g/cc S/FR1001, según color
Secado.....	Al tacto: 1 horas Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: ilimitado
Rendimiento .....	14,29 m <sup>2</sup> / litro / mano
Diluyente.....	Disolvente clorocaucho
Contenido en COV .....	Máximo: 500 g/l
Sólidos en volumen.....	33% Teórico
Temperatura máxima en régimen continuo .....	60°C



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

## **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

### **HIERRO Y ACERO**

Exentos de grasa, óxido, calamina, imprimir con Imprimación Clorocaucho.

### **ALUMINIO Y GALVANIZADO**

Imprimir, previa limpieza con Imprimación Epoxi Fosfato de Zinc 2/C o Imprimación Blanca Multiusos.

### **ALBAÑILERÍA**

Las superficies de hormigón nuevas o viejas que no se encuentren pintadas y que no contengan sílice, deben lavarse con una disolución de ácido clorhídrico en agua al 10% y después aclarar suficientemente con agua, dejando secar al menos dos días.

Esta operación debe efectuarse tomando las adecuadas medidas de seguridad.

Preparada la superficie, se aplicará una primera mano de Arco Clorocaucho diluido con un 10% de disolvente clorocaucho, preferentemente a brocha para facilitar la penetración, las siguientes manos se aplicarán directamente dejando transcurrir, como mínimo, 24 horas entre mano y mano.

En superficies ya pintadas, deben eliminarse los restos de pintura en mal estado.

Antes de aplicar Arco Clorocaucho, comprobar si la pintura anterior es compatible con el clorocaucho.

No es conveniente aplicar la pintura en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha, rodillo o pistola. Para aplicar a pistola, diluir con un 10% de disolvente clorocaucho.

## **TEÑIDO**

Con colorante universal en proporciones no superiores al 3%.

## **LIMPIEZA**

Disolvente clorocaucho o disolvente universal.

## **REPINTADO**

El mismo producto.

## **OBSERVACIONES**

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

En superficies de hormigón, la lechada y los agentes curativos se deberán eliminar con chorro de arena, aspirando posteriormente el polvo. Así obtendremos una superficie rugosa y libre de materiales extraños, lo que favorecerá la adherencia y los buenos resultados.

Una vez pintada la piscina, debe esperarse 15 días para su llenado.

En pistas y canchas deportivas, se esperarán 5 días para ser transitadas.



En piscinas, las características del terreno donde estén situadas, las condiciones de aislamiento ante la humedad, así como el correcto cumplimiento de estas normas de aplicación, influyen notablemente en el resultado de la pintura.

## **PRESENTACIÓN**

Envase metálico litografiado. Tamaños: 750ml, 4 y 15 litros.

**Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41