

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

ARCOLUX MATE

Código - 1930_ _ _

DESCRIPCIÓN

Esmalte mate a base de resinas alcídicas.

EMPLEO: INTERIOR

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco - Negro.
Viscosidad	Mínimo 140" S/FR1002
Densidad Blanco.....	(1,47 - 1.33) +/- 0.05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al tacto: 6 horas Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: 8 días
Rendimiento	10 - 12 m ² / litro (40 micras secas)
Diluyente.....	White Spirit.
Contenido en COV	Máximo: 300 g/l
Sólidos en volumen.....	(50 +/- 2) % Teórico
Punto de inflamación	Inflamable (21° - 55° C)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada. Imprimir con Selladora Sintética.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con Minio de Plomo o con un antioxidante adecuado.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con Imprimación Multiuso.

Las superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 - Fax. 961 44 38 41

pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Con brocha y rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien la pintura. Para la aplicación a pistola diluir con un 10 – 15 % de aguarrás mineral, no sobrepasando 30 -35 micras secar por capa en ambos casos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura: La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 y +35 °C.

TEÑIDO

Con Colorante Universal en proporciones no superiores al 3%.

LIMPIEZA

Aguarrás mineral o Disolvente Universal.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Añadir la cantidad necesaria de disolvente bajo agitación.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0,375 / 0,750 y 4 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 4

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41