

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **ARCOLUX SATINADO D**

**Código – 5332000**

### **DESCRIPCIÓN**

Esmalte sintético satinado, a base de resinas alcídicas de gran calidad para trabajos de decoración interior.

### **EMPLEO: INTERIOR**

Pintura interior para madera o metal, carpintería y revestimientos.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Satinado
Color .....	Permite obtener diferentes colores
Densidad .....	1,36 +/- 0,05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al polvo: 4 horas Al tacto: 8 horas Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: 8 días
Rendimiento .....	10 - 14 m <sup>2</sup> / litro
Diluyente.....	Aguarrás Mineral o White Spirit.
Contenido en COV .....	Máximo: 300 g/l
Punto de inflamación .....	Inflamable (21° - 55 °C)

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

#### **MADERA**

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada. Imprimir con Selladora Sintética.

#### **HIERRO Y ACERO**

Exento de grasa y óxido, imprimir con Imprimación Todo Terreno o con un antioxidante adecuado.

#### **ALUMINIO Y GALVANIZADO**

Imprimir previa limpieza con Imprimación Todo Terreno.

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Con brocha y rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien la pintura. Para la aplicación a pistola diluir con un 10 – 15 % de aguarrás, no sobrepasando 30 – 35 micras secas por capa en ambos casos.

## **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

Temperatura: La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 y +35 °C.

## **LIMPIEZA**

Con aguarrás o disolvente universal.

## **REPINTADO**

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

## **OBSERVACIONES**

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicaciones con espesores superiores a los recomendados pueden ocasionar problemas de secado y repintado.

Cuando se utilicen colores, rojos, amarillo o naranjas, que son menos opacos, se recomienda fondear con tonalidades similares que sean cubrientes.

## **PRESENTACIÓN**

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0,750 y 4 litros.

### **Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

