

# ARCOPLAST RENOVACIÓN

**Código – 50300**

## **DESCRIPCIÓN**

Enlucido de interior indicado para retapar soportes usuales de yeso y/o cemento.

**Clasificación:** Este producto se identifica por la designación (Familia III – Clase 2), según la clasificación de la norma NF T 36005.

## **EMPLEO: INTERIOR**

1. Amasar con agua a razón de un 43-45%. Por cada kilogramo de material se deben emplear para su amasado 430-450 gramos de agua.
2. El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.
3. La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
4. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
5. Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lijará la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Comportamiento al fuego: A1.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Espesor máximo s/escayola (s/ITE CI/67-L): 6-8mm.
- Acabados lisos y finos.
- No se arranca al pasar de hierro.
- Buen poder cubriente.
- PH: neutro (s/ITE CI/18-L).
- Adherencia sobre hormigón y fondos pintados: >0,8MPa (s/Anexo 2NF P 74202 – 1, DTU 59.2) (c/ instrumento de medida de fuerza 1210 AE-5KN-1210 AE-5KN-B).



- Adherencia sobre escayola: >0,3MPa (s/Anexo 2 NF P 74202 – 1, DTU 59.2) (c/ instrumento de medida de fuerza 1210 AE-5KN-1210 AE-5KN-B).
- Dureza shore C: 81 (s/ITE CI/22-L).
- Vida útil: 1h30' (s/ITE CI/51-L).

### Tiempo de secado

Soporte	Espesor	Tiempo de secado s/ITE CI/52-L
Hormigón	Capa media de 2mm	>8H aprox. EN PROFUNDIDAD
Escayola	Capa media de 2mm	5-6H aprox. EN PROFUNDIDAD
Pintura	Capa media de 2mm	>8H aprox. EN PROFUNDIDAD

### Rendimiento (s/ITE CI/62-L)

### Densidad (s/ITE CI/53-L)

Kg polvo/m <sup>2</sup> mm	Kg pasta/m <sup>2</sup> mm	Polvo (g/ml)	Pasta (g/ml)
1.16 – 1.19	1.64 – 1.73	0.92	1.70

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza pulverulenta, deben consolidarse con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes **fatigados** sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar trazas de polvo.

### APLICACIONES

Renovación de paredes. Nivelación de soportes. Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes).

**Fondos:** Cementosos, superficies de yeso o escayola con imperfecciones o irregularidades que se desee eliminar, pinturas plásticas tradicionales.



## **OBSERVACIONES**

Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica. Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de Laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental). Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.

Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.

Aconsejamos leer detenidamente el apartado **Preparación del soporte**.

Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.

No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.

Producto no apto para inmersión continuada en medio acuoso.

No aplicar en espesor.

Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales. No emplear epoxi, poliuretanos o cualquier otra pintura base disolvente, que pueda remover el enlucido. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.

No aplicar en condiciones de humedad elevada.

No aplicar sobre superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de lluvias.

Cuando el producto se aplica al exterior, debe protegerse con un recubrimiento.

Nunca es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido. Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

## **PRESENTACIÓN**

Sacos de 15Kg.

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

### **Manipulación y almacenamiento:**

Producto no inflamable.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.

Los materiales de fraguado rápido permanecen inalterables durante seis meses. Los materiales de fraguado normal permanecen inalterables durante 1 año.



**Precauciones: Primeros auxilios. Medidas de protección personal:**

Inhalación: Aunque no presenta riesgo específico por inhalación, se recomienda, para uso prolongado, empleo de mascarillas de filtro.

Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.

Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Permanecer en reposo. NUNCA provocar el vómito.

**Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

