

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **BASE FACHADAS MATE**

**Código - 0020\_**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica de acabado mate a base de emulsión acrílica pura de óptima cubrición (para base P), resistencia y lavabilidad. Se aplica con gran facilidad.

Presentada en tres bases: P, D, TR.

### **EMPLEO: EXTERIOR-INTERIOR**

Protección y decoración de fachadas, medianeras y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Mate
Color .....	Blanco, Semitransparente y transparente.
Viscosidad .....	13000 +/- 3000 cp
Densidad .....	1,53 +/- 0,05 g/cc
Secado.....	Es muy variable, atendiendo a la temperatura y humedad ambiental Repintado: 4 horas Al tacto: 1 hora
Lavabilidad.....	CLASE 2 según norma UNE-EN ISO 13300
Rendimiento teórico .....	7 - 8 m <sup>2</sup> / litro (para 50 micras de pintura seca)
Disolvente.....	Agua, 10 - 20 % primeras manos 5 - 10 % manos de acabado
Contenido en COV .....	Máximo 30 g/l

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

Para utilizar sobre una pared donde se haya aplicado previamente una pintura satinada, lijar la superficie, de lo contrario la pintura no podrá adherirse a la pared.

En paredes empapeladas, si la superficie está en buenas condiciones, aplique directamente sin tratamiento previo, si por el contrario el papel se encuentra con ampollas o saltado, se deberá quitar completamente.

Previamente, limpiar perfectamente la superficie para eliminar la suciedad, restos de adhesivos, hongos (con hipoclorito sódico), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales. No deben quedar sobre la superficie a pintar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En paredes nuevas, o de absorción alta, aplicar previamente una mano de Fijador.

Para eliminar imperfecciones nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies interiores, aplicar ARCOPLAST con espátula o llana.

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha, rodillo o airless, directamente en obra nueva o mediante previa preparación de superficies ya pintadas.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).



SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN	
		INTERIOR	EXTERIOR
<b>Hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos NUEVOS.</b>	Limpieza	- 1 mano de	- 1 mano de
	Eliminación de eflorescencias	Antihumedad	Antihumedad
		- 2 manos de BASE diluido con 10% de agua	- 2 manos de BASE diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas no pulverulentas</b>	Limpieza y/o lavado	2 manos de BASE diluido con 10% de agua	2 manos de BASE diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas pulverulentas</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	- 1 mano de fijador
	Fijar	- 2 manos de BASE diluido con 10% de agua	- 2 manos de BASE diluido con 10% de agua
<b>Pintura antigua en mal estado</b>	Eliminar Chorro de arena o Quitapinturas	Igual a superficies nuevas	Igual a superficies nuevas
<b>Yeso, escayola</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	No aconsejable
	Fijar si fuera preciso	- 2 manos de BASE diluido con 10% de agua	

## **OBSERVACIONES**

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

## **TEÑIDO**

Con colorante al agua y universales, no pasando de un 3 – 10 % de colorante dependiendo el tipo de base.

## **PRESENTACIÓN**

Envase litografiado. Tamaños: 750 ml, 4 y 15 litros.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

**Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41