

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

IMPRIMACIÓN ARCOLUX

Código - 1894_ _ _ y 2924_ _ _

DESCRIPCIÓN

Pintura imprimación para superficies metálicas, a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas que permiten obtener un producto económico de buena calidad.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Como imprimación antioxidante para hierro, siendo repintable con una amplia gama de esmaltes sintético, tanto de decoración como industriales.

Recomendada para la protección la protección de superficies metálicas (excepto aluminios y galvanizados)

CARACTERÍSTICAS

Acabado	SemiMate
Color	Gris, Rojo, Negro y Blanco
Viscosidad	Mínimo 30 P S/FR1007
Densidad	1,62 +/- 0.1 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al polvo: 40 minutos
	Repintado: Mínimo: 6 horas
	Máximo: 8 días
Rendimiento orientativo	8 m ² / litro / mano
Diluyente.....	Aguarrás mineral
Contenido en COV	Máximo: 500 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

HIERRO Y ACERO

Las superficies han de estar totalmente limpias y exentas de restos de pinturas en mal estado, polvo, grasa, óxido y cascarilla de laminación.

Para conseguir una buena protección anticorrosiva se recomienda chorrear la superficie hasta grado SA2^{1/2}.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

MODO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Al uso o rebajado con un 5% de Aguarrás mineral.

Pistola: Diluir con 10 – 15% de Aguarrás mineral.

LIMPIEZA

Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 1 / 5 kilos.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41