

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

LISO

Código – 00023

DESCRIPCIÓN

Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura que fijados con distintas colas, proporcionan un acabado liso de gran cubrición y blancura.

EMPLEO: INTERIOR

Decoración y protección de paramentos tanto en obra nueva como vieja proporcionando un acabado liso.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Sólidos en peso.....	70 %
Sólidos en volumen.....	51 %
Densidad	1,60 – 1,70 g/cc
pH.....	8 – 10 (a 23 +/- 2 °C)
Secado.....	3 – 4 horas
Rendimiento teórico.....	3 – 4 m ² / kg / mano, (según superficie)
Disolvente.....	Agua, en proporciones adecuadas al trabajo a realizar.
Contenido en COV	0,9 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva o mediante previa preparación de superficies ya pintadas.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Diluir el producto con agua entre 20 – 25 % según viscosidad de aplicación deseada.

TEÑIDO

Si se desea colorear puede emplearse colorantes al agua, como máximo un 5%.

OBSEVACIONES

Este producto presenta un rango de caducidad de aproximadamente 3 meses dependiendo de las condiciones de almacenamiento, debido a que contiene conservantes volátiles que a temperaturas elevadas se volatilizan pro lo que se acelera la descomposición del producto.

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C.

PRESENTACIÓN

Sacos litografiados. Tamaños: 2, 5 y 23 kilos.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

Fecha: Octubre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41