

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **LISO ESPECIAL COLORES**

**Código - 046\_ \_**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento liso transpirable de altas prestaciones que ofrece una excelente cubrición, resistencia y solidez a la luz. De fácil aplicación.

### **EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR**

Revestimiento liso para la protección de todo tipo de fachadas, de las que se desee salvaguardar del paso del tiempo. Para la decoración y protección de todo tipo de superficies, tanto en exteriores como en interiores, obra nueva o paramentos anteriormente pintados.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Mate
Color .....	Colores según carta
Viscosidad .....	180 - 200 p
Densidad .....	1,60 - 1,70 g/cc
Secado.....	Al tacto: 30 minutos Repintado: 3 - 4 horas
Rendimiento teórico.....	8 - 9 m <sup>2</sup> / litro (para 50 micras de pintura seca)
Disolvente.....	Agua, 10 - 20 % primeras manos 5 - 10 % manos de acabado
Contenido en COV .....	Máximo 30 g/l

### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 - Fax. 961 44 38 41

3.-Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

4.- Aplicar una imprimación.

5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.

2.- Aclarar con agua.

3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha, rodillo o pistola. Equipo neumático. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras, por lo que hay que lijar hasta eliminar el brillo.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).

SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN	
		INTERIOR	EXTERIOR
<b>Hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos NUEVOS.</b>	Limpieza	- 1 mano de Arcolite	- 1 mano de Arcolite
	Eliminación de eflorescencias	- 2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua	- 2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas no pulverulentas</b>	Limpieza y/o lavado	2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua	2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas pulverulentas</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	- 1 mano de fijador
	Fijar	- 2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua	- 2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua
<b>Pintura antigua en mal estado</b>	Eliminar Chorro de arena o Quitapinturas	Igual a superficies nuevas	Igual a superficies nuevas



---

<b>Yeso, escayola</b>	Limpieza	-	1 mano de fijador	No aconsejable
	Fijar si fuera preciso	-	2 manos de LISO ESPECIAL diluido con 10% de agua	

---

## **OBSERVACIONES**

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

## **PRESENTACIÓN**

Envase litografiado. Tamaños: 4 y 15 litros.

### **Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41