



MATE COLORES

Código – 099__
Febrero 2012/Revisión 1

◆ DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de colores a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, pastas pigmentarias y extendedores de finísima granulometría.

◆ EMPLEO

Uso para interior.

Para la decoración y protección de todo tipo de superficies en interiores de nueva obra o paramentos anteriormente pintados.

◆ CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Colores según carta
Densidad	1,47 – 1,62 g/cc
Viscosidad	11000 - 18000 cp
Secado	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 - 4 horas
Rendimiento	7 - 8 m ² / litro (50 µ m secas)
Diluyente	Agua 10 - 20 % primeras manos 5 - 10 % manos de acabado
Punto de inflamación	No inflamable
Contenido en COV	4,8 – 5,70 g/l

1

◆ PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.



PINTURAS
ARCO IRIS

MATE COLORES

FICHA TÉCNICA

Código – 099__
Febrero 2012/Revisión 1

◆ MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva o mediante previa preparación de superficies ya pintadas.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y secas.

◆ TEÑIDO

Se puede teñir con colorantes universales o al agua.

◆ OBSERVACIONES

Remover bien el envase antes de su utilización.

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C.

◆ PRESENTACIÓN

Envase litografiado. Tamaño: 750 ml, 4 y 15 litros.

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. No obstante, si hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

PINTURAS ARCO IRIS

Pol. Ind. El Salvador, Avda. 1º, parcela 53 ◆ 02630 La Roda (Albacete)

correo@pinturasarcoiris.es ◆ www.pinturasarcoiris.es

Tfno: 967 443 004 ◆ Fax: 967 443 841