

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

RUGOSO

Código – 626101

DESCRIPCIÓN

Revestimiento pétreo de muy buena transpirabilidad a base de copolímeros acrílicos – estirenados, bióxido de titanio y cargas de distintas granulometrías. Por su estudiada formulación, ofrece una gran cubrición, gran resistencia al exterior y solidez a la luz.

EMPLEO: EXTERIOR

Revestimiento pétreo para la protección y decoración de fachadas de todo tipo, cubre las pequeñas imperfecciones del soporte.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	700 p
Densidad	1,93 +/- 0,05 g/cc
Punto de inflamación	No inflamable
Secado.....	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 – 4 horas
Rendimiento teórico.....	1 - 2 m ² / litro (para 50 micras de pintura seca)
Disolvente.....	Sin diluir o agua 2-5 %
Contenido en COV	Máximo 30 g/l

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.-Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras, por lo que hay que lijar hasta eliminar el brillo.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).

SUPERFICIES NUEVAS: Plastes, hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulico, esperar hasta total fraguado (mínimo 1 mes). Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites. Eliminar eflorescencias y mohos. En superficies pulidas, lijar superficialmente para abrir el poro, limpiando el polvo generado. Emplastecer los defectos con plaste de exteriores adecuado. Para exterior fijar con una mano de Arcolite, para interior fijar con una mano de fijador acrílico. Dar una mano de revestimiento liso y acabar con una mano de revestimiento rugoso.

SUPERFICIES PINTADAS: Si la pintura está en buen estado limpiar y aplicar directamente el Rugoso. Si la superficie está en mal estado eliminar y proceder como una superficie nueva. Si la superficie exterior está desgastada o pulverulenta, eliminar restos de pintura mal adherida y aplicar previamente una capa de arcolite a continuación proceder como si de superficies nuevas se trataran.

YESOS Y ESCAYOLA: Solo interior, limpiar y dejar secar completamente. Fijar con una mano de fijador acrílico, dar una mano de revestimiento liso y acabar con una mano de rugoso.

YESOS PROYECTADOS: Solo interior. Dadas las grandes diferencias de absorción que ocasionalmente se vienen observando durante el pintado de algunos yesos, recomendamos en estos casos sellar la superficie con una selladora. Dar una mano de revestimiento liso y acabar con una mano de rugoso.



OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

PRESENTACIÓN

Envase litografiado. Tamaños: 15 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41