

# PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

## **SATINADO EXTRAPLUS**

**Código - 02300**

### **DESCRIPCIÓN**

Pintura Plástica Satinada, a base de emulsión vinil - veova, dióxido de titanio y cargas de finísima granulometría y blancura. Ofrece una excelente cubrición, resistencia, lavabilidad, flexibilidad y una vez seca la película, proporciona una terminación satinada, un acabado liso y uniforme y un agradable aspecto sedoso decorativo. Con buena nivelación posee un bajo nivel de salpicado y excelentes propiedades para los repasos.

Ampliamente compatible reteniendo el brillo durante largos periodos de tiempo.

Se aplica con facilidad manteniendo un tiempo abierto adecuado para el retoque.

### **EMPLEO: EXTERIOR-INTERIOR**

Para superficies en las que se desee un acabado satinado, tanto en exterior como en interior.

Adecuada para la decoración y protección de superficies interiores como paredes y techos de yeso, escayola y otros materiales de construcción, proporcionando unos acabados satinados.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado .....	Satinado
Color .....	Blanco
Viscosidad .....	13000 +/- 3000 cp
Densidad .....	1,27 +/- 0.05 g/cc
Reacción al fuego .....	Bs1.d0 - UNE 13501-1:2007
Lavabilidad .....	CLASE 3 según norma UNE-EN ISO 13300
Brillo .....	60 - 70 % (ángulo de 85°) <30 % (ángulo de 60°)
Secado.....	Al tacto: 1 hora Repintado: 3 - 4 horas
Rendimiento teórico .....	9 - 10 m <sup>2</sup> / litro (para 50 micras de pintura seca)



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 - Fax. 961 44 38 41

Disolvente.....Agua, 10 - 20 % primeras manos  
 5 – 10 % manos de acabado  
 Contenido en COV .....Máximo 30 g/l

## **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.-Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## **MODO DE APLICACIÓN**

Brocha, rodillo o pistola. Equipo neumático. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras, por lo que hay que lijar. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida, si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y prepara con una mano de fijador.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Es necesario proteger perfectamente los vidrios y superficies metálicas que puedan ser salpicadas, ya que las manchas no se pueden quitar.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).

SUSTRATO	PREPARACIÓN	APLICACIÓN	
		INTERIOR	EXTERIOR



<b>Hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidráulicos NUEVOS.</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	- 1 mano de Arcolite
	Eliminación de eflorescencias	- 2 manos de SATINADO	- 2 manos de SATINADO
		EXTRAPLUS diluido con 10% de agua	EXTRAPLUS diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas no pulverulentas</b>	Limpieza y/o lavado	2 manos de SATINADO EXTRAPLUS diluido con 10% de agua	2 manos de SATINADO EXTRAPLUS diluido con 10% de agua
<b>Pinturas antiguas pulverulentas</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	- 1 mano de arcolite
	Fijar	- 2 manos de SATINADO EXTRAPLUS diluido con 10% de agua	- 2 manos de SATINADO EXTRAPLUS diluido con 10% de agua
<b>Pintura antigua en mal estado</b>	Eliminar Chorro de arena o Quitapinturas	Igual a superficies nuevas	Igual a superficies nuevas
<b>Yeso, escayola</b>	Limpieza	- 1 mano de fijador	No aconsejable
	Fijar si fuera preciso	- 2 manos de SATINADO EXTRAPLUS diluido con 10% de agua	

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en la ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

## **TEÑIDO**

Se puede teñir con colorantes universales o al agua.

## **OBSERVACIONES**

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

## **PRESENTACIÓN**

Envase litografiado. Tamaños: 4 y 15 litros.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

**Fecha: Noviembre 2016/Revisión 3**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41