

PINTURAS ARCO IRIS

BOLETÍN TÉCNICO

SELLADORA SINTÉTICA

Código - 53304

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora formulada con resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, que le proporcionan gran flexibilidad y resistencia. Se puede emplear como imprimación en interior y exterior, o como capa de terminación en interiores.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Sobre superficies de madera y albañilería.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,45 +/- 0.05 g/cc S/FR1001
Secado.....	Al tacto: 6 - 8 horas Repintado: Mínimo: 24 horas Máximo: 8 días
Rendimiento orientativo	8 - 10 m ² / litro aprox.
Diluyente.....	Aguarrás o White Spirit
Contenido en COV	Máximo: 450 g/l
Punto de inflamación	Inflamable (21° - 55°C)
Sólidos en volumen.....	42% Teórico

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con Minio de Plomo o con un antioxidante adecuado.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con Imprimación Multiuso.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 - Fax. 961 44 38 41

ALBAÑILERIA

Debe estar seca y sin eflorescencia y, en caso de cemento y yeso neutralizadas con ácido clorhídrico al 10%. A continuación, aplicar la Selladora Sintética.

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para limpiar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como se fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

Para la aplicación a pistola, diluir con 10 – 15 % de Aguarrás mineral.

LIMPIEZA

Con Aguarrás o White Spirit.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

PRESENTACIÓN

Envase metálico litografiado. Tamaños: 0.750 / 4 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 5

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41

mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.



Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – Fax. 961 44 38 41