

## DESCRIPCIÓN

Pintura siliconada mate, en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos-estirenados. De fácil aplicación y con un gran comportamiento sobre soportes alcalinos. Transpirable de gran cubrición y rendimiento. Incorpora agentes fungicidas y alguicida, además de esencias aromatizantes que le proporcionan un agradable olor. Incorpora aditivo siliconado que le confieren una gran resistencia a la intemperie y efecto perlante al agua.

## EMPLEO: INTERIOR

Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición.



4 y 15 litros

## CARACTERÍSTICAS

**Acabado:** mate

**Color:** blanco

**Viscosidad:** 15000 +/- 3000 cp

**Densidad:** 1.64 +/- 0.05 g/cc

**Lavabilidad:** clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300

**Secado:** al tacto 1 hora

**Repintado:** 3 – 4 horas

**Rendimiento teórico:** 6 – 8 m<sup>2</sup>/litro (para 50 micras de pintura secas)

**Disolvente:** agua, 15 – 20 % primeras manos y 5 – 10 % manos de acabado.

**Contenido en COV:** máximo 30 g/l

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente.

Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

## MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola. Equipo neumático. Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. En repintado, si la pintura existente es brillante, satinada o elástica, se pueden producir tensiones que den lugar a grietas o fisuras, por lo que habría que lijar la superficie para eliminar estos productos.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

No aplicar con previsión de lluvia, ya que al mojarse la pintura sin estar seca completamente, se puede producir una disolución de sus componentes, pudiendo provocar la aparición de manchas/brillos (efecto baba de caracol).

| SUSTRATO                                  | PREPARACIÓN                                    | APLICACIÓN   |  |
|---|--|--|--|
|   |  | INTERIOR   | EXTERIOR   |
| <b>Pinturas antiguas no pulverulentas</b> | Limpieza y/o lavado                            | 2 manos de ARCOEXIL diluido con 10 – 15 % de agua                    | 1 mano de ARCOEXIL diluido con 10 – 15 % de agua. 2ª mano diluida como máximo un 5%. |
| <b>Pinturas antiguas pulverulentas</b>    | Limpieza<br>Fijar                              | - 1 mano de fijador<br>- 2 manos de ARCOEXIL diluido con 10% de agua | - Dar un fijador<br>- 2 manos de ARCOEXIL como se procede en el punto anterior.      |
| <b>Pintura antigua en mal estado</b>      | Eliminar<br>Chorro de arena o<br>Quitapinturas | Igual a superficies nuevas   | Igual a superficies nuevas   |
| <b>Yeso, escayola</b>                     | Limpieza<br>Fijar si fuera preciso             | - 1 mano de fijador<br>- 2 manos de ARCOEXIL diluido con 10% de agua | No aconsejable   |

## TEÑIDO

Con colorante al agua o universales, para la obtención de tonos pasteles utilizando como máximo un 5% de tinte.

## OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

**Fecha: Enero 2025/Revisión 1**

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – [info@pinturasarcoiris.es](mailto:info@pinturasarcoiris.es) – [www.pinturasarcoiris.es](http://www.pinturasarcoiris.es)