

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético formulado a base de resinas alclídicas.

EMPLEO: INTERIOR

Esmalte de terminación, de uso general, destinado a la protección y decoración de superficies de madera, albañilería o metal, debidamente imprimadas.



750 ml y 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Acabado: satinado

Color: blanco y negro

Viscosidad: mínimo 140" S/FR1002

Densidad: 1.20 – 1.36 g/cc S/FR1001

Secado: al tacto 8 horas

Repintado: mínimo 24 horas

Rendimiento teórico: 12 m²/litro (40 micras secas)

Diluyente: aguarrás mineral

Punto de inflamación: Inflamable (21° – 55 ° C)

Contenido en COV: máximo 300 g/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada. Imprimir con Selladora Sintética en interior.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con un antioxidante adecuado.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con Imprimación Multiuso.

Las superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para eliminar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como si fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Con brocha y rodillo de esmaltar, al uso y estirando bien la pintura. Para la aplicación a pistola diluir con un 10 – 15 % de aguarrás mineral, no sobrepasando 30 -35 micras secar por capa en ambos casos.

No aplicar sobre soportes con T^a inferior a 5 °C, ni excesivamente calientes. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 y +35 °C. La humedad relativa no debe superar el 80%. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre superficies limpias, completamente secas, libres de eflorescencias (salitre) o mohos.

Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente cloro caucho o universal.

TEÑIDO

Con Colorante Universal en proporciones no superiores al 2%.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos disueltos en White Spirit o Aguarrás.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Añadir la cantidad necesaria de disolvente bajo agitación.

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.