

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de excelente poder cubriente que ofrece altas prestaciones para los repasos y emplastes. Especial para pladur y yesos proyectados.

EMPLEO: INTERIOR

Recomendada para uso general en decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, escayolas, etc.



4 y 15 litros

CARACTERÍSTICAS

Acabado: mate

Color: blanco

Viscosidad: 13000 +/- 3000 cp

Densidad: 1.68 +/- 0.05 g/cc

Reacción al fuego: Bs₁.d₀ – UNE 13501-1:2007

Secado: al tacto 1 hora

Lavabilidad: clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300

Repintado: 3 – 4 horas

Rendimiento teórico: 9 – 10 m²/litro (para 50 micras de pintura secas)

Disolvente: agua, máximo 8%

Contenido en COV: máximo 30 g/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.-Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente.

Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes (máximo 35°C). Máxima humedad relativa 85%.

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Aplicación mediante brocha, rodillo o pistola.

Aplicar sobre superficies consistentes, secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente.

SUPERFICIES NUEVAS: Sobre albañilería aplicar una capa de pintura diluida al 8% con agua y sobre yesos pulverulentos aplicar una mano de fijador acrílico a modo de imprimación. En yesos proyectados, debido a las diferencias de absorción que se presentan ocasionalmente, se recomienda sellar las superficies con una selladora al agua. En ambos casos para terminar aplicar dos manos de ARCOPLADUR.

SUPERFICIES PINTADAS: Si la pintura está en buen estado limpiar y aplicar dos manos de ARCOPLADUR. Si la superficie está en mal estado eliminar y proceder como una superficie nueva. Si la pintura vieja es temple, se debe eliminar o como mínimo imprimir con fijador acrílico hasta conseguir un soporte firme. En pinturas y barnices brillantes o satinados es necesario lijar superficialmente hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas.

TEÑIDO

Se puede teñir con colorantes universales o al agua no pasando del 3% de colorante.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – info@pinturasarcoiris.es – www.pinturasarcoiris.es