

BARNIZ HIDROFUGANTE

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro a base de resinas de silicona, para aplicar sobre superficies minerales porosas con objeto de reducir la penetración del agua de lluvia protegiendo las superficies y evitando el riesgo de daños producidos por las heladas en superficies saturadas de agua.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado en superficies tales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, con objeto de obtener una reducción sustancial de la absorción de agua, una protección eficaz contra la lluvia, manteniendo transpirable el soporte.

Si se aplica en interior el lugar debe estar muy bien ventilado.



750 ml y 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Acabado: no altera el aspecto de la superficie impregnada.

Color: incoloro

Secado: normalmente 3 horas, pudiendo llegar, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental, hasta 6 – 8 horas.

Repintado: 3 – 4 horas

Rendimiento teórico: 1 – 2 m²/litro, dependiendo de la porosidad del soporte

Diluyente: no diluir, producto al uso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre todo tipo de soporte:

En caso de contaminación por moho, hongos, algas y otros elementos parásitos, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Lavar con una solución de agua y lejía al 10%.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- 4.- Aplicar una imprimación.
- 5.- Utilizar productos que eviten la formación de moho.

En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre):

- 1.- Cepillar y lavar con una solución de HCl al 10% o de sulfato de zinc.
- 2.- Aclarar con agua.
- 3.- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

En caso de Manchas de humedad, grasa, humo o nicotina, etc. Lavar con agua y detergente, dejar secar completamente.

Imprimir con Tapa-Manchas (Cod.53400).

Estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad.

MODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, limpia, libre de algas, musgos, sin eflorescencia.

Aplicar hasta saturación, preferentemente a brocha. También puede aplicarse mediante rodillo, air-less o cortina, de forma que se garantice una capa abundante y uniforme de producto, teniendo la precaución de evitar salpicaduras en superficies adyacentes que puedan ser atacadas por los disolventes que tiene el producto.

Las superficies de hormigón fresco y el mortero de las juntas deben haber fraguado, es decir, tiene que haber transcurrido 4 semanas antes de que pueda efectuarse la impregnación.

Las grietas superiores a 0.3 mm y las juntas defectuosas deben repararse antes de aplicar el producto.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – info@pinturasarcoiris.es – www.pinturasarcoiris.es