

DESCRIPCIÓN

Barniz formulado con resinas alcídicas para realzar la belleza natural de la madera obteniendo un acabado protector y decorativo.

No altera la tonalidad y los contrastes de la madera.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc).



750 ml y 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Acabado: brillo

Color: incoloro

Viscosidad: mínimo 90" S/FR1002

Densidad: 0.92 +/- 0.05 g/cc S/FR1001

Secado: al tacto 6 - 8 horas

Repintado: mínimo 24 horas

Rendimiento teórico: 12 - 14 m²/litro/mano

Diluyente: aguarrás mineral

Sólidos en volumen: 40% teórico

Contenido en COV: máximo 400 g/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MADERAS NUEVAS

La madera debe encontrarse sin grasa, lijada, limpia y completamente seca. Su contenido en humedad no debe exceder del 15%. Se recomienda imprimir previamente con Fondo Protector insecticida y fungicida. Transcurridas 24 horas, aplicar dos manos de barniz, diluidos con disolvente sintético o aguarrás mineral, estirando bien el producto y lijando entre mano y mano.

Las maderas muy resinosas, deben limpiarse previamente con disolventes para evitar problemas de secado.

MADERAS BARNIZADAS

Puede aplicarse sobre barnices antiguos si están en buen estado. Es necesario desengrasar la superficie, lijar suavemente para eliminar el brillo y aplicar una o dos manos de barniz al uso o rebajado con un 5% de disolvente sintético, lijando entre mano y mano. Si el barniz se encuentra en mal estado es conveniente eliminarlo completamente y limpiar la superficie. Acabar con dos manos de barniz, rebajado con un 5% de disolvente sintético, lijando entre mano y mano.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha: Al uso con un 5% de disolvente sintético. Pistola: Rebajado con un 15-20% de disolvente sintético.

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias y completamente secas.

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

Aplicar siempre el barniz en capas finas, bien estiradas, hasta obtener un brillo uniforme y espesor adecuado que permita cerrar perfectamente el poro de la madera.

OBSERVACIONES

Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización.

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)

Tel. 967 44 90 04 – info@pinturasarcoiris.es – www.pinturasarcoiris.es