

IMPRIMACION ARCOLUX

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética con buen poder de cubrición a base de óxido de hierro y resinas alcídicas.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Como imprimación antioxidante para hierro, siendo repintable con una amplia gama de esmaltes sintético, tanto de decoración como industriales.

Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminios y galvanizados).



1 y 5 kilos

CARACTERÍSTICAS

Acabado: semi mate

Color: blanco, gris, rojo y negro

Viscosidad: mínimo 30 poises S/FR1007

Densidad: 1.62 +/- 0.1 g/cc S/FR1001

Secado: al tacto 6 minutos

Repintado: mínimo 24 horas

Rendimiento teórico: 5 m²/litro/mano

Diluyente: aguarrás mineral o disolvente sintético

Contenido en COV: máximo 500 g/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

HIERRO Y ACERO

Las superficies han de estar totalmente limpias y exentas de restos de pinturas en mal estado, polvo, grasa, óxido y cascarilla de laminación.

Para conseguir una buena protección anticorrosiva se recomienda chorrear la superficie hasta grado SA2^{1/2}.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Al uso o rebajado con un 5% de Aguarrás mineral.

Pistola: Diluir con 10 – 15% de Aguarrás mineral.

REPINTADO

Con esmaltes alcídicos.

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)
Tel. 967 44 90 04 – info@pinturasarcoiris.es – www.pinturasarcoiris.es