

SELLADORA SINTÉTICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora formulada con resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, que le proporcionan gran flexibilidad y resistencia. Se puede emplear como imprimación en interior y exterior, o como capa de terminación en interiores.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendada como imprimación para superficies de madera y albañilería.



750 ml y 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Acabado: mate

Color: blanco

Densidad: 1.45 +/- 0.05 g/cc S/FR1001

Secado: al tacto 6 - 8 horas

Repintado: mínimo 24 horas, máximo 8 días.

Rendimiento teórico: 8 m²/litro

Diluyente: aguarrás o disolvente sintético

Contenido en COV: máximo 450 g/l

Punto de inflamación: inflamable (21° – 55 °C)

Sólidos en volumen: 42% teórico

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MADERA

Debe estar limpia y seca, sin grasa y lijada.

HIERRO Y ACERO

Exento de grasa y óxido, imprimir con un antioxidante adecuado.

ALUMINIO Y GALVANIZADO

Imprimir previa limpieza con Imprimación Multiuso.

ALBAÑILERÍA

Debe estar seca y sin eflorescencia y, en caso de cemento y yeso neutralizados con ácido clorhídrico al 10%. A continuación, aplicar la Selladora Sintética.

En superficies ya pintadas anteriormente, si se encuentran en buen estado se pueden pintar directamente previo lavado y lijado suave para limpiar por completo el brillo. Si la pintura se encuentra en mal estado, habrá que eliminarla por completo. Sanear y actuar como se fuera nueva.

MODO DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

Para la aplicación a pistola, diluir con 10 – 15 % de Aguarrás mineral

OBSERVACIONES

Mantener el envase en un lugar exento de humedad y alejado de condiciones extremas de temperaturas, ésta debe estar comprendida aproximadamente entre 5 – 35°C y en un lugar techado, de este modo el tiempo de almacenaje es de 24 meses.

Fecha: Enero 2025/Revisión 1

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Polígono Industrial El Salvador, Avda. 1ª, Parcela 53, 02630 La Roda (Albacete)
Tel. 967 44 90 04 – info@pinturasarcoiris.es – www.pinturasarcoiris.es